


Fiche technique

CTI60 (Chemin de câbles emboîtable)




Exécution:		Sendzimir						
Produit	Numéro	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Dim A (mm)	Fmax (kN)	Unité	Emballage (unité)
CTI60-050-07-3PG	10926	60	50	3000	50		M	3
CTI60-075-07-3PG	10909	60	75	3000	75		M	3
CTI60-075-10-3PG	10137	60	75	3000	75		M	3
CTI60-100-07-3PG	10910	60	100	3000	100		M	3
CTI60-100-10-3PG	10138	60	100	3000	100		M	3
CTI60-150-07-3PG	11513	60	150	3000	150		M	3
CTI60-150-10-3PG	10139	60	150	3000	150		M	3
CTI60-200-07-3PG	10911	60	200	3000	200		M	3
CTI60-200-10-3PG	10140	60	200	3000	200		M	3
CTI60-300-07-3PG	10912	60	300	3000	300		M	3
CTI60-300-10-3PG	10141	60	300	3000	300		M	3
CTI60-300-12-3PG	14513	60	300	3000			M	3
CTI60-400-10-3PG	10131	60	400	3000	400		M	3
CTI60-400-12-3PG	14903	60	400	3000			M	3
CTI60-500-10-3PG	13331	60	500	3000	500		M	3
CTI60-500-12-3PG	14904	60	500	3000			M	3
CTI60-600-10-3PG	13268	60	600	3000	600		M	3
CTI60-600-12-3PG	14623	60	600	3000			M	3

Exécution:		Galvanisé a chaud						
Produit	Numéro	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Dim A (mm)	Fmax (kN)	Unité	Emballage (unité)
CTI60-050-07-3DG	10932	60	50	3000	50		M	3
CTI60-075-07-3DG	10943	60	75	3000	75		M	3
CTI60-075-10-3DG	10459	60	75	3000	75		M	3
CTI60-100-07-3DG	10944	60	100	3000	100		M	3
CTI60-100-10-3DG	10460	60	100	3000	100		M	3
CTI60-150-07-3DG	11514	60	150	3000	150		M	3
CTI60-150-10-3DG	10461	60	150	3000	150		M	3
CTI60-200-07-3DG	10945	60	200	3000	200		M	3
CTI60-200-10-3DG	10462	60	200	3000	200		M	3
CTI60-300-07-3DG	10946	60	300	3000	300		M	3
CTI60-300-10-3DG	10463	60	300	3000	300		M	3
CTI60-300-12-3DG	14905	60	300	3000			M	3

CTI60-400-10-3DG	10453	60	400	3000	400	M	3
CTI60-400-12-3DG	14906	60	400	3000		M	3
CTI60-500-10-3DG	13460	60	500	3000	500	M	3
CTI60-500-12-3DG	14907	60	500	3000		M	3
CTI60-600-10-3DG	13474	60	600	3000	600	M	3
CTI60-600-12-3DG	14908	60	600	3000		M	3

Exécution:		Poudrage						
Produit	Numéro	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Dim A (mm)	Fmax (kN)	Unité	Emballage (unité)
CTI60-050-07-3CO	10938	60	50	3000	50		M	3
CTI60-075-07-3CO	10947	60	75	3000	75		M	3
CTI60-075-10-3CO	10787	60	75	3000	75		M	3
CTI60-100-07-3CO	10948	60	100	3000	100		M	3
CTI60-100-10-3CO	10788	60	100	3000	100		M	3
CTI60-150-07-3CO	11515	60	150	3000	150		M	3
CTI60-150-10-3CO	10789	60	150	3000	150		M	3
CTI60-200-07-3CO	10949	60	200	3000	200		M	3
CTI60-200-10-3CO	10790	60	200	3000	200		M	3
CTI60-300-07-3CO	10950	60	300	3000	300		M	3
CTI60-300-10-3CO	10791	60	300	3000	300		M	3
CTI60-300-12-3CO	14909	60	300	3000			M	3
CTI60-400-10-3CO	10781	60	400	3000	400		M	3
CTI60-400-12-3CO	14910	60	400	3000			M	3
CTI60-500-10-3CO	13472	60	500	3000	500		M	3
CTI60-500-12-3CO	14911	60	500	3000			M	3
CTI60-600-10-3CO	13473	60	600	3000	600		M	3
CTI60-600-12-3CO	14912	60	600	3000			M	3

Instruction de montage:




Charge pratique:

Standard: IEC61537

Charge max: -

Diagramme de charge:



Waarden uit belastingtesten volgens de IEC 61537 norm, testtype III.
Koppeling op 1/5xL van de eerste en de laatste steun, end-span = 0.8xL, 5xBN06-10-EG

F = de maximaal toegestane belasting per meter in daN/m
L = de ondersteuningsafstand in m

Valeurs obtenues selon la norme IEC 61537, essai de type III.
Jonction sur 1/5xL du premier et dernier support, travée d'extrémité = 0.8xL, 5xBN06-10-EG

F = charge maximale par mètre en daN/m
L = la distance entre les supports en m

Information supplémentaire:

Couplage avec: BN06-10-EG

Liaison équipotentielle: IEC61537

Déclaration de conformité EC: EC directive 2006/95/EC (Low voltage) as modified by directive 93/68/EEC (CE marking)

PG

Galvanisé Sendzimir (EN 10143) PG (pre-galvanised)

La galvanisation Sendzimir est une galvanisation par trempe en continu, sans traitement préliminaire au moyen de décapants ou de fondants. La galvanisation Sendzimir est caractérisée par des propriétés d'adhérence particulièrement bonnes et par une résistance élevée à la corrosion. La caractéristique de cet acier est qu'il est pourvu d'une couche de zinc par un procédé continu d'immersion à chaud "avant" sa déformation mécanique. Cette couche de zinc est aisément déformable, et exerce sur les faces de coupe, jusqu'à 1,5 mm de profondeur, une action cathodique qui combat l'oxydation. L'acier est d'abord soumis à un nettoyage chimique et sa surface est rendue rugueuse afin de présenter une bonne adhérence; après la phase d'immersion, l'excès de zinc est éliminé par des lames d'air et l'acier acquiert une couche de passivation (très fine couche protectrice) qui empêche l'oxydation de la couche de zinc (rouille blanche).

L'épaisseur de la couche est généralement exprimée en g/m. L'acier Sendzimir le plus utilisé est le Z 275 = 275g/m² (pesé sur les deux faces), soit 18-20 µm (microns). L'acier galvanisé Sendzimir produit dans les lignes de galvanisation modernes présente généralement un aspect brillant uniforme. Le fleurage de la surface, qui était fréquent auparavant, a pratiquement disparu actuellement. Cet effet est obtenu par l'influence du plomb, mais il n'a aucune conséquence sur la qualité de la couche de zinc. L'utilisation de plomb est désormais interdite par les législations de plus en plus sévères en matière de protection de l'environnement.

DG

Galvanisé à chaud (EN ISO 1461) DG (dipped-galvanised)

Des systèmes de chemins de câbles susceptibles d'être exposés à des conditions atmosphériques et/ou à des substances agressives (par exemple dans des applications pétrochimiques) subissent un traitement supplémentaire sous la forme d'une galvanisation à chaud. La galvanisation à chaud est également désignée par zingage à la pièce, zingage en bain fondu, galvanisation au trempé ou galvanisation par immersion à chaud. La galvanisation à chaud est un processus métallurgique dont le but est de protéger l'acier contre la corrosion. Si cette couche est rompue, le zinc fait alors office d'anode sacrificielle, de telle manière que le fer soit protégé par le zinc (effet connu également sous le nom de protection cathodique). Lors de la galvanisation, il se forme trois alliages: un premier: fer-zinc, un deuxième: zinc-fer et un troisième: zinc. Pour obtenir une bonne adhérence, le prétraitement de l'acier est extrêmement important, avec les étapes de dégraissage, rinçage, décapage, rinçage, fluxage, séchage et immersion. L'épaisseur de la couche dépend de la composition de l'acier, de l'épaisseur du matériau et de la durée d'immersion dans le bain de zinc. Dans la norme relative à la galvanisation NEN-EN-ISO 1461, on précise les épaisseurs de couche minimales (comme mentionné ci-dessous), ainsi que la perte de zinc par année, qui dépend des facteurs environnementaux.

La couche de zinc forme en outre une excellente couche d'accrochage pour d'autres revêtements tels que le revêtement par poudrage et des couches de peinture (mieux connu sous le nom de système duplex). Un avantage supplémentaire de la galvanisation à chaud est le fait que, le long des bords et aux points où des objets sont en général très sensibles à la corrosion, la couche de zinc est plus épaisse en raison du comportement du liquide.

Épaisseurs de couche de zinc minimales selon ISO 1461:

- Avec le procédé à la centrifugation

Épaisseur du matériau \geq 6 mm épaisseur min. de la couche de zinc (moyenne) 85 μ m

Épaisseur du matériau 3 mm - 6 mm épaisseur min. de la couche de zinc (moyenne) 70 μ m

Épaisseur du matériau 1,5 mm - 3 mm épaisseur min. de la couche de zinc (moyenne) 55 μ m

Épaisseur du matériau < 1,5 mm épaisseur min. de la couche de zinc (moyenne) 45 μ m

- Avec le procédé au tambour (petites pièces)

Épaisseur du matériau \geq 3 mm épaisseur min. de la couche de zinc (moyenne) 55 μ m

Épaisseur du matériau < 3 mm épaisseur min. de la couche de zinc (moyenne) 45 μ m

CO

Revêtement de poudre de polyester CO (coated)

Le revêtement de polyester sera utilisé dans des environnements moyens où l'aspect esthétique doit s'allier à la durabilité.

La caractéristique du revêtement de polyester est sa résistance à la décoloration par la lumière solaire.

Si son utilisation est requise dans des environnements plus agressifs, il est recommandé de travailler avec un revêtement d'époxy, qui est moins poreux et qui résiste donc mieux aux produits chimiques. L'inconvénient de la résine époxy est qu'elle change rapidement de coloration.

Si l'on veut bénéficier des deux avantages, on peut utiliser une couche de fond en époxy et une couche de finition en polyester. Comme pour toutes les techniques de surface précitées, une bonne préparation est ici également cruciale. Selon le matériau de base, il faudra dégraisser, rincer, décapier, rincer, appliquer une couche de conversion (p. ex. du chrome), rincer, rincer à l'eau déminéralisée, sécher.

Application selon la résistance contre la corrosion:

Classe de corrosion	Corrosion Atmosphérique	Environnement intérieur	Air libre	Traitement de surface
C1	<0,1 μ m	Locaux chauffés avec atmosphère sèche: bureaux, écoles, magasins et hôtels.		Galvanisation électrolytique selon EN ISO 2081
C2	0,1 - 0,7 μ m	Bâtiments non chauffés avec température et humidité de l'air variables: halls de sports, entrepôts, magasins.	Environnement rural où une faible pollution est possible.	Galvanisation Sendzimir selon EN 10327 - EN 10143
C3	0,7 - 2 μ m	Locaux avec faible pollution de l'air et humidité de l'air modérée à cause de processus industriels: halles de production.	Environnements avec industrie légère et pollution de l'air modérée. Zones avec légères influences maritimes et zones résidentielles.	Galvanisation à chaud (Hot-dip) selon EN ISO 1461
C4	2 - 4 μ m	Locaux avec forte pollution de l'air et humidité de l'air élevée à cause de processus industriels: industrie chimique, piscines, chantiers navals.	Zones industrielles et environnement maritime avec teneur en sel modérée.	Galvanisation à chaud (Hot-dip) selon EN ISO 1461 Poudrage selon EN ISO 12944
C5-I	4 - 8 μ m	Bâtiments avec condensation permanente et forte pollution de l'air.	Zones industrielles avec atmosphère agressive et humidité de l'air élevée.	Duplex (Galvanisation à chaud + poudrage) Acier inoxydable AISI 316L
C5-M	4 - 8 μ m	Environnement maritime et offshore avec taux d'humidité élevé et haute teneur en sel.	Zones industrielles avec atmosphère agressive et humidité de l'air élevée.	Duplex (Galvanisation à chaud + poudrage) Acier inoxydable AISI 316L